



# INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

## ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

vystavuje

# ATEST

č. 412502078

na vzorek:

## Podlahové desky a technické detaily k jejich aplikaci z recyklovaného PVC

### Typy:

102-zátěžová, 103-zátěžová malá vstřikovaná, 104-univerzální, 105E-EXPO, 106-univerzální interiérová, 107-kamínková malá vstřikovaná, 109-interiérová malá, 109Z-interiérová malá vstřikovaná, 110-interiérová kuličková malá, 111-stájová malá, 113-Paddock, 115-interiérová, 117-interiérová hladká, 118-stájová hladká, 121-kuličková hladká, 123-interiérová kuličková malá vstřikovaná, 124-interiérová kuličková, 250, 262, 263 nájezdy vysoké, 251, 261-nájezdy nízké

zadavatele:

**REPLAST PRODUKT, spol. s r. o.**

Ke Karlovu 21, 301 00 Plzeň, IČ: 25245945


### Stanovené hodnoty technických parametrů

Měřená veličina	Zkušební norma	Jednotka	Výsledná hodnota <sup>1)</sup>	Nejistota měření <sup>2)</sup>
Hustota	ČSN EN ISO 1183-1	g.cm <sup>-3</sup>	1,43	0,01
Tvrdost vtlačením kuličky	ČSN EN ISO 2039-1	MPa	6,9	0,1
Modul pružnosti v tahu		MPa	82,6	8,1
Mez pevnosti v tahu		MPa	5,2	0,4
Poměrné prodloužení na mezi pevnosti		%	34,3	6,1
Modul pružnosti v ohýbu		MPa	40,8	9,8
Mez pevnosti v ohýbu	ČSN EN ISO 178	MPa	2,8	0,2
Průhyb		mm	15,2	0,9
Modul pružnosti v tlaku		MPa	52,6	11,3
Napětí v tlaku při 10% poměrném stlačení	ČSN EN ISO 604	MPa	3,7	0,3
Napětí v tlaku při 20% poměrném stlačení		MPa	7,5	0,3
Rozměrová stálost - směr A	ČSN 64 3211, čl. 25	%	-0,8	-0,3
- směr B		%	-1,0	-0,2

<sup>1)</sup> Aritmetický průměr

<sup>2)</sup> Směrodatná odchylka aritmetického průměru

Datum vystavení: 01.04.2014  
Platnost Atestu: 31.03.2016



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.  
Vedoucí zkušební laboratoře

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.

Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý!



## INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

### Zkušební laboratoř

ATEST č. 412502078

#### Popis a identifikace vzorků:

Podlahové desky včetně technických detailů k jejich aplikaci vyráběných z recyklovaného PVC, jsou v několika modifikacích, tyto jsou uvedeny pod katalogovými čísly:


102	zátěžová
103	zátěžová malá vstříkovaná
104	univerzální
105E	EXPO
106	univerzální interiérová
107	kamínková malá vstříkovaná
109	interiérová malá
109Z	interiérová malá vstříkovaná
110	interiérová kulíčková malá
111	stájová malá
113	Paddock
115	interiérová
117	interiérová hladká
118	stájová hladká
121	kulíčková hladká
123	interiérová kulíčková malá vstříkovaná
124	interiérová kulíčková
250, 262, 263	nájezdy vysoké
251, 261	nájezdy nízké

K provedení zkoušek byla výrobcem vybrána a dodána jako typový reprezentant podlahových desek vyráběných z recyklovaného PVC deska interiérová malá - katalogové číslo 109.

Dodaný vzorek PVC desky byl zařízen pod evidenčním číslem 2078/S/1.

#### Obrázek 1:

Typový reprezentant podlahové desky z recyklovaného PVC – deska interiérová malá



Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek náměřený.

Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !

Strana 2 (celkem 5)



## INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

### Zkušební laboratoř

ATEST č. 412502078

#### Způsob odběru vzorků:

Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl objednatel. Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odběrem vzorku.

#### Zadání:

Stanovení rozměrů a hmotnosti výrobku, stanovení hustoty, tvrdosti, tahových, tlakových a ohybových vlastností, stanovení rozměrové stálosti

#### Použité metody zkoušení:

1. Stanovení rozměrů a hmotnosti dle ČSN EN ISO 23529
2. Stanovení hustoty dle ČSN EN ISO 1183-1, metoda A
3. Stanovení tvrdosti metodou vtiskem kuličky dle ČSN EN ISO 2039-1
4. Stanovení tahových vlastností dle ČSN EN ISO 527-1, 3
5. Stanovení ohybových vlastností dle ČSN EN ISO 178
6. Stanovení tlakových vlastností dle ČSN EN ISO 604
7. Stanovení rozměrových změn dle ČSN 64 3211, čl. 25

#### Použité zkušební zařízení:

- ad 1 Svinovací metr, digitální posuvka  
Váha Rapido
- ad 2 Analytické váhy Ohaus
- ad 3 Tvrdoměr plastu Zwick
- ad 4 Univerzální trhací stroj Instron 3365  
Digitální posuvka Mitutoyo
- ad 5 Univerzální trhací stroj Instron 3365  
Digitální posuvka Mitutoyo
- ad 6 Univerzální trhací stroj Instron 3365  
Digitální posuvka Mitutoyo
- ad 7 Digitální posuvka Lobster  
Laboratorní sušárna HS 64A

#### Podmínky kondicionování:

ad 1-7 24 hodin při teplotě  $(23\pm 2)^\circ\text{C}$  a relativní vlhkosti  $(50\pm 5)\%$

63

*Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.*

*Bez písavného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !*  
*Strana 3 (celkem 5)*



## INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

### Zkušební laboratoř

ATEST č. 412502078

#### Podmínky zkoušky:

- ad 1 Rozměry a hmotnost zjištovány na celé desce typového reprezentantu
- ad 2 Metoda A – Imerzní, teplota 23°C, váženo v lihu ( $\rho = 0,81 \text{ g.cm}^{-3}$ ), počet zkušebních těles: 5
- ad 3 Přítlač 49N, doba přítlaču 30 s, počet měření: 10
- ad 4 Zkušební tělesa typ 1B připravena frézováním, upínací část 115 mm, pracovní část  $l_0 = 50 \text{ mm}$ , zkušební rychlosť pro stanovení modulu pružnosti 1 mm/min, zkušební rychlosť pro tahovou zkoušku 10 mm/min, počet zkušebních těles: 5
- ad 5 Zkušební tělesa o rozměrech (80 x 10 x 4) mm připravena řezáním, vzdálenost podpěr 64 mm, zkušební rychlosť pro stanovení modulu pružnosti 1 mm/min, zkušební rychlosť pro stanovení pevnosti v ohybu 2 mm/min, počet zkušebních těles: 6
- ad 6 Zkušební tělesa pro stanovení modulu pružnosti v tlaku o rozměrech (50 x 10 x 4) mm připravena řezáním z hotového výrobku, výška pracovní části  $l_0 = 50 \text{ mm}$ , rychlosť zatěžování 1 mm/min, počet zkušebních těles 5
- ad 7 3 zkušební tělesa o rozměrech (100 x 100x tloušťka výrobku) mm, zkušební teplota (140±2)°C, doba temperace 90 minut, po temperaci kondicionování 1 hodinu při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%

#### Výsledky zkoušek:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách:

ad 1)

Tabulka č. I : Deska interiérová malá - stanovení rozměrů a hmotnosti

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření
Délka	mm	757 – 757 – 757
Šířka	mm	578 – 577 – 577
Tloušťka	mm	22,0 – 22,0 – 22,1 – 22,1
Hmotnost	kg	12,8



# INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

## Zkušební laboratoř

ATEST č. 412502078

ad 2 až ad 7)

Tabulka č. II : Deska interiérová malá - technické parametry

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření	Aritmetický průměr	Údaj o nejistotě měření <sup>1)</sup>
Hustota	g.cm <sup>-3</sup>	1,43 – 1,44 – 1,43	1,43	0,01
Tvrdost vtlačením kuličky	MPa	6,9 – 6,5 – 7,2	6,9	0,1
Tahová zkouška				
Modul pružnosti v tahu	MPa	82,6 – 73,5 – 94,0	82,6	8,1
Mez pevnosti v tahu	MPa	5,2 – 4,8 – 5,6	5,2	0,4
Poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu	%	34,3 – 27,0 – 43,5	34,3	6,1
Ohybová zkouška				
Modul pružnosti v ohybu	MPa	40,8 – 26,8 – 55,3	40,8	9,8
Mez pevnosti v ohybu	MPa	2,8 – 2,6 – 2,9	2,8	0,2
Průhyb	mm	15,2 – 14,0 – 16,4	15,2	0,9
Tlaková zkouška				
Modul pružnosti v tlaku	MPa	52,6 - 40,0 - 67,8	52,6	11,3
Napětí v tlaku při 10% poměrném stlačení	MPa	3,7 - 3,4 - 3,9	3,7	0,3
Napětí v tlaku při 20% poměrném stlačení	MPa	7,5 – 7,1 – 7,8	7,5	0,3
Rozměrová stálost				
směr A	%	(- 0,8) – (-0,5) – (-1,3)	-0,8	- 0,3
směr B (kolmý na směr A)	%	(- 1,0) – (-0,8) – (-1,2)	-1,0	- 0,2

**Legenda:**

<sup>1)</sup> Nejistota měření je vyjádřena jako výběrová směrodatná odchylka výběrového průměru

  
Ing. Jiří Růžička  
vedoucí Zkušebny stavebních materiálů a výrobků